

**MATERIA PRIMA PARA NEGRO DE HUMO  
PROCESADA Y ADITIVADA**

<b>PROPIEDAD</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>LIMITES</b>	<b>METODO ASTM</b>
DENSIDAD	Kg/L @ 50 °C	1.030 a 1.100	D 1298
VISCOSIDAD	SSF @ 50 °C	20 a 65	D 88
TEMPERATURA DE INFLAMACION	°C	120 Min.	D-92
PODER CALORÍFICO	Kcal/Kg	9,500 – 11,000	D 240
AZUFRE	% Peso	4 Max.	D 129
VANADIO	PPM	5 A 40	D 5863

Fecha de actualización: **Noviembre 2014**